Odporny na wysokie temperatury
Dobra odporność chemiczna
Wysoka stabilność mechaniczna
Dobra odporność na warunki atmosferyczne
Wysoki współczynnik kurczenia i wysokie pokrycie kleju



RoHS


Dobra odporność chemiczna


Niepodtrzymywanie płomieni


Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Odporność na promieniowanie UV


Wodoodporność

Zakres zastosowania
Szczególnie nadaje się jako osłona chroniąca przed korozją i wilgocią oraz do elementów o skomplikowanych konturach

Cechy produktu
Samoprzylepna okładzina przylega do tworzywa sztucznego, gumy, neoprenu, stali i polietylenu
odporność na promieniowanie UV testowany zgodnie z AST 154

Zakres dostawy
Kartony z odcinkami 0,6 m

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga:	Rezystancja dielektryczna: 10 kV/mm
Info:	Współczynnik kurczliwości: 3:1 Długość zmienia się podczas obkurczania: maksymalnie ±10%
Kolor:	czarny
Materiał:	Usieciowany modyfikowany poliolefin z termoplastyczną powłoką klejącą wewnątrz Silikon, bez zawartości kadmu i ołowiu
Zakres temperatury:	Od -55°C do +110°C Temperatura kurczenia: +90°C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Opis produktu	Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem [mm]	Zakres kurczenia [mm]	Grubość ścianki (+/- 0/1) [mm]	Zawartość opakowania [m]	Jednostka dostawy (PU)
61810850	PKG 0301-0-C	3	3 - 1	1	12.0	1
61810860	PKG 0602-0-C	6	6 - 2	1	9.0	1
61810870	PKG 0903-0-C	9	9 - 3	1.4	6.0	1
61810890	PKG 1204-0-C	12	12 - 4	1.8	5.4	1
61810900	PKG 1806-0-C	18	18 - 6	2.2	3.6	1
61810910	PKG 2408-0-C	24	24 - 8	2.5	3.0	1
61810920	PKG 4013-0-C	40	40 - 13	2.5	2.4	1

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.