SR3, SRH3
Rura termokurczliwa

grubościenna, współczynnik skurczu 3:1, z klejem lub bez kleju termotopliwego



Zastosowania
- Izolacja
- Ochrona przed wilgocią
- Odpowiednia do muf i głowic kablowych

Materiał
- Sieciowane poliolefiny
- Wolne od ołowiu i kadmu

Kolory
- Czarny

Certyfikat
- Zgodne z DIN IEC 15C/590/CD

Właściwości
- Grubościenna
- Wolna od halogenów
- Wolna od silikonów
- SR3 bez kleju termotopliwego
- SRH3 z klejem termotopliwym
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Stabilna termicznie
- Bardzo dobre właściwości elektryczne
- Odporna na czynniki chemiczne
- Odporna na promieniowanie UV

Typ		Średnica wewnętrzna (mm) przed obkurczeniem	Średnica wewnętrzna (mm) po obkurczeniu	Grubość ścianki po obkurczaniu	Długość (m)	Nr kat.
SR3 bez kleju | Kolor : czarny						
SR3	12-3/1000	12	3	2,6	1	**127487**
	16-4/1000	16	4	3,1	1	**144611**
	22-6/1000	22	6	2,7	1	**127488**
	33-8/1000	33	8	4,0	1	**144613**
	45-12/1000	45	12	4,4	1	**127490**
	55-15/1000	55	15	4,4	1	**144620**
	75-20/1000	75	20	4,5	1	**144596**
	92-25/1000	92	25	4,6	1	**127493**
	130-34/1000	130	34	4,8	1	**127494**
SRH3 z klejem | Kolor : czarny						
SRH3	12-3/1000	12	3	2,6	1	**127503**
	16-4/1000	16	4	3,1	1	**135860**
	22-6/1000	22	6	2,7	1	**127505**
	33-8/1000	33	8	4,0	1	**127507**
	45-12/1000	45	12	4,4	1	**127510**
	55-15/1000	55	15	4,4	1	**127511**
	75-20/1000	75	20	4,5	1	**127522**
	92-25/1000	92	25	4,6	1	**127515**
	130-34/1000	130	34	4,8	1	**144863**
	160-50/1000	160	50	4,6	1	**158903**

Inne długości na żądanie.

Dane techniczne	Wartość	Certyfikat
Właściwości fizyczne		
Gęstość	1.10 g/cm^3	IEC 60684-2
Twardość	50 Shore D	DIN 53 505
Wydłużenie przy zerwaniu	350 %	IEC 60684-2
Wytrzymałość na rozciąganie	13 MPa	IEC 60684-2
Skurcz wzdłużny	≤10 %	IEC 60684-2
Współczynnik skurczu	3 : 1	IEC 60684-2
Współśrodkowość rozciągnięta	50 %	IEC 60684-2
Współśrodkowość obkurczona	85 %	IEC 60684-2
Właściwości termiczne		
Zakres temperatury pracy	-40 °C do +120 °C	IEC 60684-2
Temperatura obkurczania	> 125 °C	CP-PM-1004*
Zachowanie palne	niesamogasnąca	IEC 60684-2 mode C
Elastyczność w niskiej temp. -55°C	- 40 °C	IEC 60684-2
Starzenie cieplne (168 h przy 150°C) Wydłużenie przy zerwaniu Wytrzymałość na rozciąganie	 250 % 13 MPa	 IEC 60684-2
Właściwości elektryczne		
Wytrzymałość dielektryczna	25 kV/mm	IEC 60684-2
Rezystywność skrośna	10^{14}Ohm x cm	IEC 60684-2
Właściwości chemiczne		
Korozja	brak	IEC 60684-2
Odporność na grzyby i pleśnie	współczynnik 1	IEC 60684-2

*Wewnętrzna specyfikacja zgodna z DIN ISO 9001.
Wszystkie wielkości pomiaru są wartościami minimalnymi.