ERKO EQUIPMENT

Mufy przelotowe MPT

Mufy przelotowe służą do łączenia kabli energetycznych typu Y/A/KY oraz Y/A/KXS o napięciu 0,6/1 kV.

- izolacja żył roboczych odtwarzana za pomocą rur termokurczliwych pogrubianych z wewnętrzną warstwą kleju termotopliwego
- zabezpieczenie mechaniczne i uszczelnienie zewnętrzne stanowi powłokowa rura termokurczliwa z klejem





Symbol	Liczba żył kabla	Przekrój znamionowy [mm²]		Długość [m]
		min	max	
MPT_1-CX1-10-25/1	1	1x10	1x25	0,5
MPT_2-CX1-16-70/1	1	1x16	1x70	0,75
MPT_3-CX1-70-120/1	1	1x70	1x120	1
MPT_4-CX1-120-150/1	1	1x120	1x150	1
MPT_5-CX1-120-300/1	1	1x120	1x300	1
MPT_1-CX4-10-25/1	4	4x10	4x25	0,8
MPT_2-CX4-16-70/1	4	4x16	4x70	0,8
MPT_3-CX4-70-120/1	4	4x70	4x120	0,8
MPT_4-CX4-120-150/1	4	4x120	4x150	1
MPT_5-CX4-120-300/1	4	4x120	5x300	1
MPT_2-CX5-16-70/1	5	5x16	5x70	0,8
MPT_5-CX5-120-300/1	5	5x120	5x300	1

ERKO EQUIPMENT

Kaptur uszczelniający z klejem KU

NOWOŚĆ

Kaptur termokurczliwy z klejem do izolacji i uszczelniania:

- końców wszystkich rodzajów kabli niskiego napięcia z izolacją polimerową
- zabezpieczania elementów metalowych i drewnianych (np. końców słupów)
- wykonane z tworzywa termokurczliwego
- zawierają wewnątrz warstwę kleju termotopliwego



Właściwości		
Fizyczne	Gęstość względna	1.1 ± 0.2 g/cm³
	Absorpcja wody	1% (max)
	Wytrzymałość na rozciąganie	10 N/mm² (min)
	Wydłużenie przy zerwaniu	300% (min)
	Twardość	45 ± 3 Shore D
Fizyczne po starzeniu się w 120°C przez 500 godzin	Wytrzymałość na rozciąganie	8 N/mm² (min)
	Wydłużenie przy zerwaniu	200% (min)
Elektryczne	Rezystywność skrośna	1010 Ωm (min)
	Wytrzymałość dielektryczna	10 kV/mm (min)
	Siła dielektryczna	5 (max)



Symbol	D Ø wew bez kleju [mm]		Długość [mm]		A [mm]	Skurcz wzdłużny LC [mm]	Grubość ściany T [mm]
	E (min) Ø przed obkurczeniem	S (max) Ø po obkurczeniu	E (min) Ø przed obkurczeniem	S (max) Ø po obkurczeniu	E (min)	S	S ± 20%
KU 14-04-35/1	12	4,5	35	30	15	± 10%	1,2
KU 20-08-110/1	20	8	60	55	20	± 10%	3
KU 20-08-60/1	20	8	110	100	35	± 10%	3
KU 24-08-65/1	24	8	60	55	20	± 10%	3
KU 35-15-105/1	35	15	105	95	30	± 10%	3
KU 40-17-105/1	40	17	105	95	35	± 10%	3
KU 60-25-105/1	55	25	150	140	50	± 10%	4