# informacjaproduktowa

## tesa® 60022 Klej w sprayu EXTRA STRONG
### Klej w sprayu EXTRA STRONG, 500ml

tesa® Spray Glue EXTRA STRONG 60022 to super mocny klej w sprayu tworzący cienką warstwę klejącą, przeznaczony do trwałego łączenia ze sobą materiałów takich jak: tkanina, tworzywa sztuczne, karton, guma piankowa, materiały izolacyjne, winyl, skóra i guma; a także do łącznia ich z metalem i drewnem.

- Odporny na wilgoć i temperatury do 80°C, a w krótkim czasie nawet do 100°C
- Nadaje się do lekkich i ciężkich materiałów o szorstkich lub gładkich powierzchniach
- Mocne klejenie
- Możliwość dopasowania dyszy do wymaganej ilości rozpylanego kleju (H: duża, M: średnia L: mała)
- Możliwość dopasowania kierunku rozpylania w poziomie lub pionie

## Główne zastosowanie

tesa® Spray Glue 60022 EXTRA STRONG może być stosowany do wszechstronnego łączenia trudnych do klejenia materiałów takich jak pianka i tkanina; zazwyczaj stosowany do różnych aplikacji w:

- tapicerstwie
- rymarstwie
- przemyśle motoryzacyjnym

... oraz do wielu innych profesjonalnych zastosowań w przemyśle i rzemiośle. Ponadto klej w sprayu tesa® 60022 EXTRA STRONG polecany jest do różnych zastosowań domowych.

## Dane techniczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kolor | biały | Rozpuszczalnik oparty na | odaromatyzowana benzyna specjalna i aceton |
| Odporność termiczna krótkoterminowa do | 100 °C | | |
| Odporność termiczna od | -30 °C | Propelent oparty na | propan/butan |
| Odporność termiczna do | 80 °C | Zalecana odległość rozpylania | 30 cm |
| Substancja klejąca oparta na | kauczuk sztuczny | Zalecany czas przed wiązaniem | 10 min |

## Właściwości

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efekt wiązania stałego | ●●●● | Efekt wiązania tymczasowego | ● |

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●● dobra ●● średnia ● niska



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=60022

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

tesa® great to work with

# tesa® 60022 Klej w sprayu EXTRA STRONG

## Klej w sprayu EXTRA STRONG, 500ml

## Dodatkowe informacje

- Odpowiedni do ciężkich materiałów o szorstkiej i nierównej powierzchni
- Spray tworzy cienką powłokę
- Możliwość ustawienia kierunku rozpylania kleju w poziomie lub w pionie
- Regulowana ilość rozpylanego kleju (H: duża, M: średnia, L: mała)
- Odporność na wilgoć i temperatury od -30°C do +80°C (w krótkim okresie czasie nawet do 100°C)
- Nie zawiera silikonu i rozpuszczalników chlorowanych



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=60022

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

great to work with