Koszulki termokurczliwe BS



Koszulki termokurczliwe o okrągłym przekroju. Dostarczana w rolkach po 100 metrów. Kompatybilne z: drukarkami oznaczników Supvan TP80E, TP76E, drukarkami Canon M-1PRO, M-1STD, MK8, T-800, drukarkami S700E, K900. Materiał: Poliolefina sieciowana radiacyjnie, stabilizowana termicznie o zmniejszonej palności. Temperatura robocza: od -55°C do +125°C. Temperatura kurczenia: od 70°C do pełnego skurczenia przy 115°C. Współczynnik kurczenia: 2:1.

Charakterystyka:

Właściwości		Metoda testowania	Wymagany standard	Średnia wartość
Fizyczne	Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa)	GB/T 1040	≥10.4	14.8
	Wydłużenie %	GB/T 1040	≥200	460
	Wytrzymałość na rozciąganie z upływem czasu (Mpa)	UL 224 158°C ×168hr	≥7.3	14.5
	Wydłużenie z upływem czasu %	UL 224 158°C ×168hr	≥100	480
	Wytrzymałość cieplna	UL 224 250°C ×4hr	Brak widocznych pęknięć	✓
	Przemarzanie	UL 224 -30°C ×1hr	Brak pęknięć	✓
Elektryczne	Wytrzymałość dielektryczna (kV/mm)	GB/1408	≥15	17
	Wytrzymywane napięcie (volty)	UL 224	≥2500V	✓
	Opór właściwy (Ω.cm)	GB1410	$\geq 1\times10^{14}$	1×10^{15}
Chemiczne	Korozja	UL 224 158°C ×168hr		✓
	Długotrwała próba stabilności	UL 224 158°C ×168hr		✓
	Palność	UL 224	VW—1	-