Technical-Data-Sheet

SR3, SRH3

Rura termokurczliwa grubościenna

bezhalogenowa, współczynnik skurczu 3:1, bez lub z klejem



Opis produktu

Opis artykułów	SRH3 22-5
Numer materiału	443960
Właściwości	Grubościenny
	Możliwość opisywania
	Odporny na działanie chemikaliów
	Stabilizacja przed promieniami UV
	Wolny od substancji wpływających na pokrywanie lakierem
	Niekorozyjny
	Nietopliwy
	Nie zawiera halogenów
	Bardzo dobre właściwości elektryczne
	Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
	Odporne na niskie temperatury (stabilne termicznie)
Zastosowanie	Izolowanie
	Ochrona przed ciśnieniem i wilgocią
	Nadaje się do muf termokurczliwych i zakończeń z muf termokurczliwych
Uwagi do rodziny produktów	Inne długości po uzgodnieniu.

Dane techniczne

Normy i certyfikaty	IEC 60684-2
Materiały	Sieciowana poliolefina
	Nie zawiera ołowiu i kadmu
Selekcja Uwaga	Z klejem
Długość L	1 m
Kolor	czarny
Inner diameter before shrinking (mm)	22 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	5 mm
Recovered wall thickness	2.9 mm
Hardness	55 Shore D
Hardness(a ssociated standard)	DIN 53505
Elongation at break	350 %
Elongation at break (associated standard)	IEC 60684-2
Tensile strength at break	13 MPa
Tensile strength at break (associated standard)	IEC 60684-2
Longitudinal shrinkage	+/- 10 %
Longitudinal shrinkage (associated standard)	IEC 60684-2
Shrink ratio	3 : 1
Shrink ratio (associated standard)	IEC 60684-2
Eccentricity expanded	50 %
Eccentricity recovered	85 %
Eccentricity (associated standard)	IEC 60684-2
Operating temperature range min	-40 °C
Operating temperature range max	120 °C
Operating temperature range (associated standard)	IEC 60684-2
Shrinkage temperature	> 125 °C
Burning behaviour	Nie samogasnący
Burning behaviour (associated standard)	IEC 60684-2
Flexibility at low temperatures	-40 °C
Flexibility at low temperatures (associated standard)	IEC 60684-2
Thermal ageing (168 h at 150 °C): Elongation at break	250 %
Thermal ageing (168 h bei 150 °C): Tensile strength at break	12 MPa
Thermal ageing (168 h bei 150 °C) (associated standard)	IEC 60684-2
Specific volume resistivity	10^{14} Ω cm
Specific volume resistivity (associated standard)	IEC 60684-2
Dielectric strength	25 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60684-2
Corrosion	żaden
Corrosion (associated standard)	IEC 60684-2
Resistance to fungus and decay	Rate/klasa 1
Resistance to fungus and decay (associated standard)	IEC 60684-2

Dane logistyczne

Zakres dostawy	Rura termokurczliwa grubościenna w odcinkach
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39173900

EAN-UPC	4010311197487			
Ilość podstawowa	1	10	10	1500
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka	Sztuka
Alternatywna ilość	1	1	1	1
Alternatywna jednostka opakowania	Sztuka	Torebka	Paczka	Paleta EW
Długość	1000	1200	1200	1200
Szerokość	0	220	220	800
Wysokość	0	250	250	1200
Wymiary - tekst jednostki	Milimety	Milimety	Milimety	Milimety
Objętość	0	66	66	1152
Objętość - tekst jednostki	Decymetr sześcienny	Decymetr sześcienny	Decymetr sześcienny	Decymetr sześcienny
Waga brutto	0.078	0.785	0.785	135.2
Waga netto	0.078	0.78	0.78	117
Waga - tekst jednostki	Kilogram	Kilogram	Kilogram	Kilogram