Rura termokurczliwa MDT-A 27/8

3M ID 7000037642

Szczegóły

- Rura termokurczliwa o średniej grubości ścian MDT-A 27/8 Umożliwiają odporne i elastyczne uszczelnienie i ochronę kabli. Są stosowane do odtwarzania izolacji w kablach do 1kV oraz powłoki zewnętrznej kabli Nn i SN, są samogasnące długość 1000mm. Odporne na UV, działanie substancji chemicznych, zapewniają doskonałą szczelność.
- Rury termokurczliwe umożliwiają odporne i elastyczne uszczelnienie i ochronę połączeń kabli
- Są stosowane do odtwarzania izolacji w kablach do 1kV oraz powłoki zewnetrznej kabli NN i SN
- Są samogasnące, odporne na UV działanie substancji chemicznych, zapewniją doskonałą szczelność
- Temperatura obkurczania 135°C
- Podkład samoprzylepny

Rura termokurczliwa o średniej grubości ścian MDT-A 27/8 Umożliwiają odporne i elastyczne uszczelnienie i ochronę kabli.

Rura termokurczliwa o średniej grubości ścian MDT-A 27/8 Umożliwiają odporne i elastyczne uszczelnienie i ochronę kabli. Są stosowane do odtwarzania izolacji w kablach do 1kV oraz powłoki zewnętrznej kabli Nn i SN, są samogasnące długość 1000mm

Specyfikacja

Adhesive Material	Hot melt adhesive layer, Hot-melt adhesive
Aplikacje	Electrical Insulation
Cable Type	Any type of cable
Dielectric Strength (V/mil)	11 kV / mm
Długość	1 metr
Inner Diameter After Shrink (Imperial)	8 mm
Inner Diameter Before Shrink (Imperial)	27 mm
Kolor	Czarny
Materiał	Polyolefin with adhesive
Minimum Shrink Temperature (Celsius)	135 Stopnie Celsjusza
Model	Heat-shrink
Product Technology	Technologia termokurczliwa
Relaxed Tube Length (Metric)	1 m
Rodzaj produktu	Medium Wall Tubing (Adhesive Lined)
Shrink Ratio	3:1
Splice Type	Technologia termokurczliwa
Średnica	27 mm
Temperatura pracy (Celsius)	-55 °C to 130 °C
Tubing Type	Średniościenne
UV Resistant	Tak
Voltage Application	Low Voltage
Zmniejszające palność	Self-extinguishing