ERDUNGSSTIFT MIT KUPFERANSCHLUSS, SPITZ

EIGENSCHAFTEN

- 99,9 % reine Elektrolytkupferbeschichtung
- Molekulare Verbindung an Nickel-versiegelten, hochfesten Stahlkern
- Stäbe haben einen Kern und eine Spitze aus Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil – für eine überlegene Stärke beim Eintreiben
- Kupferbeschichtung bricht nicht beim Biegen und reißt nicht beim Eintreiben
- Mindest-Kupferschichtdicke von 10 Mils an Stäben mit UL® 467-Kennzeichnung
- nVent ERICO Bezeichnung, Länge, Durchmesser und Teilenummer sind in höchstens 12" (304,8 mm) Abstand des abgeschrägten Endes eingestempelt
- Gegebenenfalls Prägung von UL Logo und Kontrollnummer für eine einfache Prüfung nach der Installation





Werkstoff: Kupfergebundener Stahl
Zugfestigkeit: 552 MPa Min.

Teilenummer	Tiefenerder Durchmesser, nominal	Tiefenerder Durchmesser, tatsächlich	Länge	Schichtdicke	Stückgewicht	UPC-Etikett	Konform mit	Zertifizierungen
613840	3/8"	9,0 mm	1,2 m	254 µm	0,570 kg	Nein		
613850	3/8"	9,0 mm	1,5 m	254 µm	0,730 kg	Nein		
613860	3/8"	9,0 mm	1,8 m	254 µm	0,900 kg	Nein		
613870	3/8"	9,0 mm	2,1 m	254 µm	1,076 kg	Nein		
613880	3/8"	9,0 mm	2,4 m	254 µm	1,230 kg	Nein		
611330	1/2"	12,7 mm	0,9 m	254 µm	0,980 kg	Nein		
6113330	1/2"	12,7 mm	1,0 m	254 µm	1,003 kg	Nein	IEC® EN 62561-2	
611340	1/2"	12,7 mm	1,2 m	254 µm	1,260 kg	Nein		
611350	1/2"	12,7 mm	1,5 m	254 µm	1,570 kg	Nein		
611353	1/2"	12,7 mm	1,5 m	330 µm	1,670 kg	Nein		
611360	1/2"	12,7 mm	1,8 m	254 µm	2,010 kg	Nein		
611370	1/2"	12,7 mm	2,1 m	254 µm	2,108 kg	Nein	IEC® EN 62561-2	
611380	1/2"	12,7 mm	2,4 m	254 µm	2,510 kg	Nein	ANSI®/NEMA® GR1	UL
611300	1/2"	12,7 mm	3,0 m	254 µm	3,110 kg	Nein	ANSI®/NEMA® GR1	CSA, cULus
611303	1/2"	12,7 mm	3,0 m	330 µm	3,350 kg	Nein	ANSI®/NEMA® GR1	cULus
615830	5/8"	14,2 mm	0,9 m	254 µm	1,130 kg	Nein	IEC® EN 62561-2	
6158330	5/8"	14,2 mm	1,0 m	254 µm	1,237 kg	Nein	IEC® EN 62561-2	
615840	5/8"	14,2 mm	1,2 m	254 µm	1,540 kg	Nein	IEC® EN 62561-2	
615843	5/8"	14,2 mm	1,2 m	330 µm	1,540 kg	Nein	IEC® EN 62561-2	
615850	5/8"	14,2 mm	1,5 m	254 µm	1,920 kg	Nein	IEC® EN 62561-2	
615853	5/8"	14,2 mm	1,5 m	330 µm	2,040 kg	Nein	IEC® EN 62561-2	
615860	5/8"	14,2 mm	1,8 m	254 µm	2,300 kg	Nein	IEC® EN 62561-2	
615863	5/8"	14,2 mm	1,8 m	330 µm	2,450 kg	Nein	IEC® EN 62561-2	
6158660	5/8"	14,2 mm	2,0 m	254 µm	2,477 kg	Nein	IEC® EN 62561-2	
615870	5/8"	14,2 mm	2,1 m	254 µm	2,600 kg	Nein		
615880	5/8"	14,2 mm	2,4 m	254 µm	3,070 kg	Nein	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL
615883	5/8"	14,2 mm	2,4 m	330 µm	3,080 kg	Nein	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL
615800	5/8"	14,2 mm	3,0 m	254 µm	3,850 kg	Nein	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	CSA, cULus