tesa® 51025 PV10



Informacja Produkcie

Taśma tkaninowa z tworzywa PET do owijania, dająca się oderwać ręką

Opis produktu

tesa® 51025 PV10 to taśma do wiązkowania przewodów, wykonana z tkaniny pokrytej tworzywem PET i bezrozpuszczalnikowej masy klejącej na bazie kauczuku.

Zasadnicze cechy:

- odporność na temperaturę do 125°C/3000 h
- bezrozpuszczalnikowa substancja klejąca
- możliwość oderwania ręką

Kolor: czarny

Zastosowania

Taśma tesa® 51025 PV10 przeznaczona jest do owijania w zakresie temperaturowym do 125°C.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	tkanina z tworzywa PET	• grubość całkowita	150 µm
• typ substancji klejącej	oparty na kauczuku		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	25 %	• Odrywanie ręką	tak
• odporność na rozciąganie	80 N/cm	• siła odwijania (szerokość rolki > 9mm)	8 N/roll (30 m/min)
• Odporność na temperaturę (maks.)	125 °C	• siła odwijania (szerokość rolki ≤ 9mm)	8 N/roll (30 m/min)
• Odporność na temperaturę (min.)	-40 °C	• wygłuszanie hałasu (lv312)	Class A
• odporność na ścieranie (trzpień 10 mm, LV312)	Class B	• wytrzymałość elektryczna	6300 V
• odporność na ścieranie (trzpień 5 mm, LV312)	Class A		

Przylepność do

• przylepność do stali	6.5 N/cm

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=51025

tesa® 51025 PV10

Informacja Produkcie

Dodatkowe informacje

Standardowe szerokości: 9, 19, 25, 32, 38 mm
Standardowe długości: 25, 50 m

- Możliwa jest większość kombinacji szerokości i długości
- Pozostałe wymiary dostępne na zamówienie
- Standardowa średnica gilzy: 38 mm

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=51025